






















## Méthode de metalog

**D**


### Prépolissage

 Etape	 PG	 FG
 Support	MD-Piano 220	MD-Allegro
 Abrasif	Diamant	DiaPro AllegroLargo 9
 Equivalent granulométrie		9 µm
 Lubrifiant	Eau	
 t/m	300	150
 Fouce[N]/échantillon	40	30
 Temps [mn]	Jusqu'à planéité	3

### Polissage

 Etape	 DP	 OP
 Support	MD-Dac	MD-Chem
 Abrasif	DiaPro Dac 3	OP-A
 Equivalent granulométrie	3 µm	
 Lubrifiant		
 t/m	150	150
 Fouce[N]/échantillon	30	15
 Temps [mn]	3	2