





















Méthode de metalog

G


Prépolissage

 Etape	 PG	 FG
 Support	MD-Piano 220	MD-Plan
 Abrasif	Diamant	DiaPro Plan 9
 Equivalent granulométrie		9 μm
 Lubrifiant	Eau	
 t/m	300	150
 Fouce[N]/échantillon	30	35
 Temps [mn]	Jusqu'à planéité	10

Polissage

 Etape	 OP
 Support	MD-Chem
 Abrasif	OP-S NonDry
 Equivalent granulométrie	0.04 μm
 Lubrifiant	
 t/m	150
 Fouce[N]/échantillon	20
 Temps [mn]	1