












Méthode de metalog










X



Prépolissage

 Etape	 PG	 FG
 Support	SiC-Foil	MD-Largo
 Abrasif	SiC	DiaPro AllegroLargo 9
 Equivalent granulométrie	# 320	9 μm
 Lubrifiant	Eau	
 t/m	300	150
 Fouce[N]/échantillon	30	35
 Temps [mn]	Jusqu'à planéité	5

Polissage

 Etape	 DP
 Support	MD-Mol
 Abrasif	DiaPro Mol R3
 Equivalent granulométrie	3 μm
 Lubrifiant	
 t/m	150
 Fouce[N]/échantillon	25
 Temps [mn]	3