












## Méthode de metalog










Y



### Prépolissage

 Etape	 PG	 FG
 Support	MD-Piano 220	MD-Plan
 Abrasif	Diamant	DiaPro Plan 9
 Equivalent granulométrie		9 $\mu\text{m}$
 Lubrifiant	Eau	
 t/m	300	150
 Fouce[N]/échantillon	30	30
 Temps [mn]	Jusqu'à planéité	3

### Polissage

 Etape	 DP
 Support	MD-Floc
 Abrasif	DiaPro Floc 3
 Equivalent granulométrie	3 $\mu\text{m}$
 Lubrifiant	
 t/m	150
 Fouce[N]/échantillon	25
 Temps [mn]	3